

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

D210 | METAL-X MATT

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

χρώματα
& αστάρια για μέταλλα

D

METAL-X

MATT

αλκυδικό βερνικόχρωμα για
μεταλλικές επιφάνειες

- ταχυστέγνωτο
- φινίρισμα ματ
- αντιδιαβρωτικό φινίρισμα

Το METAL-X MATT είναι ματ , αλκυδικό βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής και σκληρότητας για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες. Δίνει επιφάνεια ματ με αντιδιαβρωτικό φινίρισμα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, στεγνώνει γρήγορα και αντέχει σε χτυπήματα και στη φθορά. Οι αποχρώσεις του μένουν αναλλοίωτες στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο. Ενδείκνυται για μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, κάγκελα, σιδηροκατασκευές, μηχανήματα, οχήματα, βιομηχανικούς εξοπλισμούς, εργαλεία και κάθε μεταλλική κατασκευή. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει πολύ καλά προσφέροντας προστασία και ομορφιά.

	ΑΠΟΔΟΣΗ	13±2m ² /L
	ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	MATT
	ΑΡΑΙΩΣΗ	5-10% WHITE SPIRIT / THINNER 135
	ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1-2 ώρες*
	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	4-6 ώρες*
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ρολό, πινέλο και πιστόλι

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΑΛΚΥΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΛΕΥΚΟ 215 ΒΑΣΗ 21 ΒΑΣΗ 22 ΒΑΣΗ 23	1.21 ±0,05gr/cm ³ 1.16 ±0,05gr/cm ³ 1.11 ±0,05gr/cm ³ 1.07 ±0,05gr/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)		65±2 % **
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο. (ISO 3233-98)		49±3 % **
ΙΕΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 75±5 *
ΙΕΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 60±5 *
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)		97% 150μμ υγρό φιλμ **
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ (ASTM E 313-05)		≥ 75**
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM E 313-05)		≤ 4**
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)		95±1 *
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (20°) (ISO 2813-99)		90±3 *
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (König) (ISO 1522-00)		60±10 sec, μετά από 7μέρες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ		90μμ (±5μμ) 2 στρώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		min 5°C -max 30°C

*διαφοροποιείται ανάλογα την απόχρωση

**ισχύει μόνο για το λευκό

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/Θ: Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού): 500 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 499 g/L ΠΟΕ.

D.G.K. PELLACHROM ΡΙΖΑΡΙ-ΕΔΕΣΣΑ-58200
T: 23810 26868 **F:** 23810 27707

www.pellachrom.gr | info@pellachrom.gr

|Σελίδα 1 από 2|

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

D210 | METAL-X MATT

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

χρώματα
& αστάρια για μέταλλα



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Αφού, απομακρύνουμε όλα τα παλιά χρώματα, σαθρά υλικά και λάδια, γυαλοχαρτάρουμε και αφαιρούμε τις σκόνες με ένα πανί.

Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη ή / και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.


► Βαρμένες μεταλλικές επιφάνειες:

Αρχικά τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσουν θαμπό φινίρισμα. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις METAL-X.

► Νέες μεταλλικές επιφάνειες:

Ασταρώνουμε με ANTRUST ή MARINE MINIO για καλύτερη αντισκωριακή προστασία. Γυαλοχαρτάρουμε πριν το τελικό φινίρισμα. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις METAL-X.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση.
- Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο με αραίωση 5-10% με WHITE SPIRIT ή πιστόλι airless με αραίωση 5-15% με Διαλυτικό Πιστολιού THINNER 135.
- Αφού γίνει η πλήρη σκλήρυνση της πρώτης, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη 2η στρώση.
- Με την προσθήκη του πρόσθετου ADDITIVE 220 κατά 10-20% κατά όγκο μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση των χημικών και μηχανικών αντοχών της τελικής επιφάνειας (όριο ζωής μίγματος: 8 ώρες).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι βάσεις του METAL-X χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή αποχρώσεων μέσω του συστήματος COLOTOUCH και δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς την προσθήκη των ειδικών χρωστικών COLOTOUCH COLORANTS.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Διατίθεται σε Λευκό/ Μαύρο/ Έτοιμες προς χρήση αποχρώσεις (και αποχρώσεις RAL) σε συσκευασίες των 350ml, 750ml, 2.5L και 20L.
- Βάσεις (01,02,03): Διατίθεται σε συσκευασίες των 750ml και 2.5L.
- Χρωματίζονται με το σύστημα χρωματισμού COLOR TOUCH σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη Βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της D.G.K. Pellachrom.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έπι εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αρέσως με WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.



D.G.K. PELLACHROM ΡΙΖΑΡΙ-ΕΔΕΣΣΑ-58200

T: 23810 26868 F: 23810 27707

www.pellachrom.gr | info@pellachrom.gr

|Σελίδα 2 από 2|

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS