



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

100% ακρυλικό υδατοδιάλυτο αστάρι



V02, 06.2020

Συσκευασία: 0,75lt | 3lt | 10lt

Περιγραφή

100% ακρυλικό υδατοδιάλυτο αστάρι για χρήση πριν την εφαρμογή πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Σκοπός Χρήσης

Αστάρωμα εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων και οροφών.

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Διάφανο υπόστρωμα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση.
- Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε διάφανο και δεν χρωματίζεται

Απόδοση

Θεωρητική απόδοση : 10-12m²/L, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής

Νέες και ήδη βαμμένες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

| Στάδιο | Περιγραφή | Επιστρώσεις |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Προετοιμασία | Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Όπου απαιτείται, πριν την εφαρμογή του προϊόντος γίνεται στοκάρισμα της επιφάνειας με Ακρυλικό Στόκο ή Stucco Grid της Berling, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής τους. | |
| Αστάρι | Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικού. | 1 επίστρωση |
| Τελική επίστρωση | Πλαστικό ή Ακρυλικό χρώμα της επιλογής σας. | 2 επιστρώσεις |

Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 8°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό, μετά από κατάλληλη αραίωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πυκνότητα | 1,02 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811). |
| Ιξώδες | 90 – 110 K.U., 25°C (ASTM D562). |
| pH | 7.8-8.8 |
| Απόδοση | 10 - 12m ² /lt, αναλόγως του τρόπου βαφής και του είδους της επιφάνειας. |
| Αραίωση | Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 300% κατ' όγκο. |
| Εφαρμογή | Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. |
| Χρόνος στεγνώματος | Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). |
| Επαναβαφή | Μετά την πάροδο 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). |

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ζ, Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 10gr/lt (έτοιμοι προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες προφύλαξης-Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Μακριά από παιδιά.
Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!