

# Trinat Anti-corrosion Primer



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντισκωριακό αστάρι φωσφορικού ψευδαργύρου

## ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλο για αντισκωριακή προστασία κατάλληλα προεπεξεργασμένων σιδερένιων και χαλύβδινων κατασκευών με το χέρι ή με μηχανικά μέσα (σε επίπεδο: St3).

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 5 χρόνια αντισκωριακή προστασία.
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρώμιο
- Εύκολο στη χρήση
- Μεγάλη αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

- Λευκό και γκρι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στεγνό στη επαφή : περ. 2 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : Για όλα τα προϊόντα της σειράς Trinat μετά από 8 ώρες  
Για τα προϊόντα που περιέχουν εστέρες ή κετόνες και διαλύτες μετά από 48 ώρες
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

## ΑΠΟΔΟΣΗ

### Θεωρητική

10 m<sup>2</sup>/l για το απαιτούμενο πάχος ξηρού φιλμ 45-50 μm

### Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες: Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος πρέπει να είναι από 5°C έως 30°C και η θερμοκρασία της επιφάνειας τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου.

Μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Σελίδα 1/2



# Trinat Anti-corrosion Primer



Μην εφαρμόζετε πάνω σε ζεστές επιφάνειες (π.χ. επιφάνειες όταν εκτίθενται απευθείας στον ήλιο).

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

<b>Προετοιμασία της επιφάνειας</b>	<b>Σίδηρος και χάλυβας</b>
<b>Προληπτική προστασία</b>	Αποξείδωση → απολίπανση → αστάρωμα με Trinat Anti-corrosion Primer
<b>Εξομάλυνση επιφάνειας</b>	Εφαρμόστε Trinat Premium Knot στόκο, κατόπιν αποχαρτάρετε

<b>Αστάρωμα</b>	Εφαρμόστε Trinat Premium Primer ή Trinat Universal Primer, ή Trinat Aqua Universal Primer
<b>Προϊόντα για τελείωμα</b>	Standolit Rapid , Trikolor Aqua, Trikolor Satin Finish, Trinat Aqua Kolor, Trinat Kolor, TRINÁT matt enamel paint, Trinat Flexible Durable, Trinat Premium, Trinat Kolor Universal, Trinat Radiator

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι  
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.

### Αραίωση

Έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραίωση

### Διαλύτης καθαρισμού

Με white spirit αμέσως μετά την εφαρμογή γιατί το στεγνό χρώμα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο δυνατά διαλυτικά.

### Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

## ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικός άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

