

Syntilor



ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Aquarethane® 6 ΧΡΟΝΙΑ

Το **ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Syntilor** προστατεύει και διατηρεί την φυσική κατάσταση των φυσικών πετρών, φυσικών ή ανακατασκευασμένων. Προσδίδει προστασία ενάντια των λιπαρών υπολειμμάτων, αλάτων, βρύων και άλλων λεκέδων. Η απόλυτη άχρωμη όψη του δεν αλλάζει την απόχρωση της επιφάνειας εφαρμογής.

- Για όλα τα πορώδη ορυκτά υλικά (πλακοστρώσεις ή διακοσμήσεις τοίχων, πλινθοδομές, λιθοστρώσεις, αγάλματα, πέτρες, φυσικές πέτρες κ.λπ.)
- Δάπεδα (βεράντες, μπαλκόνια, διάδρομοι, κ.λπ.), τοίχοι και χαμηλοί τοίχοι, τζάκια ...
- Χρήση Εξωτερική – Εσωτερική

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από ατμοσφαιρικές ακαθαρσίες, λεκέδες από λίπη, χρώματα, στεγανοποιητικά, κεριά, κτλ.
- Για να διακριβώσετε το πορώδες της επιφάνειας, θα πρέπει να κάνετε το «τεστ της σταγόνας» λίγο νερό, τοποθετημένο πάνω στην επιφάνεια, θα πρέπει να απορροφηθεί γρήγορα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Το «τεστ της σταγόνας» σας επιτρέπει να καταλάβετε την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Λίγο νερό, τοποθετημένο πάνω στην επιφάνεια όπου θα πρέπει να απορροφηθεί γρήγορα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Έτοιμοι για χρήση, μην αραιώνετε.
- Αναμείξτε καλά πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις με πινέλο, φαρδύ πινέλο ή ρολό. Το βερνίκι απλώνει γρήγορα, δεν υπάρχει ανάγκη να "δουλεύετε« το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μεταξύ κάθε στρώσης, αφήστε να διεισδύσει και να στεγνώσει για 2 ώρες. Μην υπερβαίνετε τις 48 ώρες μεταξύ των στρώσεων.
- Οι επιφάνειες δίνονται σε χρήση μετά από 24 ώρες και για ήπια αρχική χρήση. Να λαμβάνετε κάποιες προφυλάξεις τις πρώτες ημέρες. Η πλήρη μηχανική ικανότητα επιτυγχάνεται μετά από 7 ημέρες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ


3

ΒΗΜΑ

- **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:** καθαρίστε με καθαρό νερό και, εάν είναι απαραίτητο, με ουδέτερο απορρυπαντικό (όχι αμμωνία).
- **ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:** με την χρήση πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης απομακρύνετε τυχόν λεκέδες στην επιφάνεια. Ξεπλύνετε προσεκτικά και αφήστε να στεγνώσει καλά πριν εφαρμόσετε μία ή δύο στρώσεις του **ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Syntilor**.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ρητίνες υψηλών προδιαγραφών Πολυουρεθάνης νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,03 (± 0,05)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Στην αφή : 30 λεπτά Ανά στρώση : 2 ώρες Πλήρως : 24 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	12 m ² ανά λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Σατινέ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	 <p>Πληροφορίες για το επίπεδο των εκπομπών ΠΟΕ στο εσωτερικό αέρα, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας της εισπνοής, σε μια κλίμακα τάξη από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) σε C (υψηλές εκπομπές).</p>

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Δεν είναι κατάλληλο για πλάκες και στιλβωμένες ή γυαλισμένες επιφάνειες όπως: μάρμαρα, πλακάκια, κτλ...
- Χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr ή www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

