

Syntilor



VERNIS MARIN resin POLYURETHANE

Το βερνίκι σκαφών **Vernis Marin με ρητίνες Πολυουρεθάνης Syntilor** προστατεύει και ομορφαίνει τις ξύλινες επενδύσεις που βρίσκονται σε θαλάσσιο περιβάλλον και δύσκολα κλίματα. Οι ρητίνες πολύ υψηλής ποιότητας σε φάση νερού δίνουν στο ξύλο εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες U.V. (η οποία ενισχύεται χάρη στις ειδικές ουσίες απορρόφησης U.V.), καθώς και μεγάλη ευκαμψία.

- Για όλα τα είδη ξύλου
- Κάθετες και κεκλιμένες ξυλοκατασκευές (υπόστεγα, πύλες, φράχτες, παράθυρα, πέργκολες, κατάρτια, ξυλοκατασκευές πλοίων και βαρκών ..)
- Εξωτερική - Εσωτερική χρήση

1

ΒΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- **Νέο ή τραχύ ξύλο:** τέλεια πρόσφυση σε γυμνό, καθαρό, στεγνό και υγιές ξύλο. (
- Εξωτική ξυλεία ή ξύλο με τανίνη: πρέπει να απολιπανθεί (καλά με ασετόν) πριν την εφαρμογή.
- **Σε Γκριζαρισμένο ή μαυρισμένο ξύλο:** καθαρίστε με το Καθαριστικό **Dégriseur Bois Syntilor** και στη συνέχεια τρίψτε με γυαλόχαρτο No 80-100.
- **Επί παλαιού Βερνικιού:** τρίψτε ελαφρώς με γυαλόχαρτο No120. Στην συνέχεια ξεσκονίστε καλά.
- **Σε παλαιά φινιρίσματα (χρώματα, βερνίκια...):** τρίψτε με γυαλόχαρτο No40, 60 και 100 ή χρησιμοποιήστε το διαβρωτικό **Décapant Syntilor** ώστε να επαναφέρετε την επιφάνεια ξύλου.
- Σε μολυσμένα ξύλα: ξύστε, καθαρίστε και μετά εφαρμόστε ένα ενδεδειγμένο θεραπευτικό προϊόν. Αφήστε να στεγνώσει 48 ώρες τουλάχιστον πριν εφαρμόσετε το βερνίκι εμποτισμού.

Συμβουλή του Επαγγελματία

Σε όλες τις περιπτώσεις τρίψτε ελαφρά μεταξύ των στρώσεων (λεπτό γυαλόχαρτο) για να εξουδετερώσετε τις μικροατέλειες του ξύλου και να αποκτήσετε μια όμορφη όψη.

2

ΒΗΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Έτοιμοι για χρήση, μην αραιώνετε.
- Αναμείξτε καλά πριν τη χρήση.
- Εσωτερικά: εφαρμόστε δύο (2) πλούσιες στρώσεις πάντα προς την κατεύθυνση των ινών ξύλου.
- Εξωτερικά : εφαρμόστε τρεις (3)πλούσιες στρώσεις πάντα προς την κατεύθυνση των ινών ξύλου.
- Αφήστε να στεγνώσει 4 ώρες μεταξύ των στρώσεων. Μην υπερβαίνετε τις 48 ώρες μεταξύ 2 στρώσεων.
- Τρίψτε ελαφρά μεταξύ των στρώσεων (λεπτό γυαλόχαρτο 120-180) για να εξουδετερώσετε τις μικροατέλειες του ξύλου και να αποκτήσετε μια όμορφη όψη.
- Να λαμβάνετε μερικές προφυλάξεις τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή.

Syntilor




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΚΑΥΤΙΟΝΣ

ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ρητίνες πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,05 (± 0,05 αναλόγως την απόχρωση)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό γαλακτώδες
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Στην αφή : 2ώρες Μεταξύ στρώσεων: 4ώρες Πλήρως: 12ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	12 m ² ανά λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Γυαλιστερό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	<p>*Πληροφορίες για το επίπεδο των εκπομπών ΠΟΕ στο εσωτερικό αέρα, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας της εισπνοής, σε μια κλίμακα τάξη από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) σε C (υψηλές εκπομπές).</p>

- Εξωτερικά βεβαιωθείτε πρώτα ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 3 μέρες καλός καιρός πριν από την εφαρμογή και χωρίς κίνδυνο βροχής μέσα σε 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 2ης στρώσης.
- Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr ή www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

