

Syntilor



VERNIS ANTIROUILLE-ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Το βερνίκι μετάλλων **Vernis Antirouille Syntilor** δρα ως προστατευτικό κατά της υπερϊώδους ακτινοβολίας UV και τις άσχημες καιρικές συνθήκες, και προστατεύει τα εξωτερικά σιδηρούχα μέταλλα και αντικείμενα (έπιπλα κήπου, ψησταριές, φωτιστικά δαπέδου, μεταλλικά εξαρτήματα ...) αλλά και εσωτερικά (μικρές σιδηροκατασκευές τέχνης και χρηστικά μεταλλικά αντικείμενα ...).

- Όλα τα σιδηρούχα μέταλλα και κράματα που περιέχουν σίδηρο (χυτοσίδηρο, χάλυβα κ.λπ.): νέο, παλιό ή οξειδωμένο.
- Έπιπλα κήπου, γρίλιες, φωτιστικά, εξαρτήματα, μικρό αντικείμενα, κλπ.
- Χρήση Εξωτερική-Εσωτερική

1

ΒΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- **Σε καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες:** τέλεια πρόσφυση σε καθαρές επιφάνειες, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες, διάβρωση ή καλαμίνα. Με μια μεταλλική βούρτσα αφαιρέστε τα σαθρά σημεία σκουριάς και οποιοδήποτε σημείο έντονης διάβρωσης. Απολιπάνετε με ασετόν. Καθαρίστε επιμελώς.
- **Σε νέες γαλβανισμένο μέταλλο:** αφήστε να ωριμάσει για 6 μήνες.
- **Σε παλαιά ή οξειδωμένα μέταλλα:** αφαιρέστε χαλαρά και σκουριασμένα μέρη με μια συρμάτινη βούρτσα. Απολιπάνετε με ασετόν. Καθαρίστε επιμελώς.
- **Σε βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες:** χρησιμοποιήστε διαβρωτικό χρωμάτων Syntilor ή Blanchon για να αφαιρέσετε το χρώμα. Στη συνέχεια απολιπάνετε με ασετόν.

Το βερνίκι μετάλλων **Vernis Antirouille Syntilor** δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέταλλα που προορίζονται για χρήση σε τρόφιμα (πιατικά και μαγειρικά σκεύη κλπ.) ή σε μέταλλα που θερμαίνονται πάνω από 35 ° C (σόμπες θέρμανσης κλπ.). Μην εφαρμόζεται πάνω από μετατροπέα σκουριάς, ούτε σε μέταλλα γυαλισμένα με ειδικό γυαλιστικό χωρίς να έχει απολιπανθεί προσεκτικά το μέταλλο μετά το γυάλισμα. Μην χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζεται.

2

ΒΗΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μη αραιώνεται, είναι έτοιμο για χρήση.
- Εφαρμόστε το βερνίκι μετάλλων **Vernis Antirouille Syntilor** με το πινέλο, με φαρδύ πινέλο σε 2 στρώσεις.
- Αφήστε να στεγνώσει 4 ώρες μεταξύ των στρώσεων. Μην περάσουν 48 ώρες μεταξύ των στρώσεων.
- Γρήγορο στέγνωμα και σκλήρυνση, πάρτε ωστόσο τις προφυλάξεις σας κατά τις πρώτες ημέρες.



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

**ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**


ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ρητίνες υψηλών προδιαγραφών πολυουρεθάνης νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,03 (± 0,05)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Στην αφή : 1ώρα Μεταξύ στρώσεων : 4ώρες Πλήρως : 24ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	12 m ² 12 m ² ανά λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Ματ, Σατινέ & Γυαλιστερό

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ**

- Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr ή www.syntilor.com

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

