

# Syntilor



## VERNIS BOIS

Το βερνίκι εξωτερικής χρήσης **Vernis Bois Syntilor** προστατεύει και ομορφαίνει για πολύ καιρό όλα τα έπιπλα εξωτερικού χώρου αλλά και τις ξυλοκατασκευές σας ακόμη και σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι ρητίνες πολυουρεθάνης νερού, υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται, του χαρίζουν μεγάλη αντοχή στις κακοκαιρίες και τις υπεριώδεις ακτίνες και μεγάλη προσαρμοστικότητα και ευελιξία.

- Για όλα τα είδη ξύλου
- Εξωτερικές ξυλοκατασκευές: παραθυρόφυλλα, πόρτες, παράθυρα, σαλέ, κτλ.
- Χρήση Εξωτερική – Εσωτερική

### 1

## ΒΗΜΑ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- **Νέο ή τραχύ ξύλο:** τέλεια πρόσφυση σε γυμνό, καθαρό, στεγνό και υγιές ξύλο. Ξεσκονίστε προσεκτικά.
- Ελαϊώδες ή εξωτικό ξύλο: Απολιπάνετε με ένα πανί εμποτισμένο σε ασετόν.
- Γκριζαρισμένο ή μαυρισμένο ξύλο: Καθαρίστε με το καθαριστικό ξύλου **Dégriseur Bois Syntilor** και στην συνέχεια τρίψτε με γυαλόχαρτο No80.
- Ξεσκονίστε προσεκτικά.
- Ξύλο με προϋπάρχων βερνίκι: τρίψτε ελαφρά με τρίψτε με γυαλόχαρτο No100 και στη συνέχεια ξεσκονίστε προσεκτικά.
- Σε παλαιά φινιρίσματα (χρώματα, βερνίκια εμποτισμού, κλπ.): Τρίψτε με γυαλόχαρτο No 40, 60 και μετά 80 ή αφαιρέστε με διαβρωτικό **Décapant Syntilor**
- Σε μολυσμένα ξύλα: ξύστε, καθαρίστε και μετά εφαρμόστε ένα ενδεδειγμένο θεραπευτικό προϊόν.

#### Συμβουλή του Επαγγελματία

Στρογγυλέψτε ελαφρώς με γυαλόχαρτο (No80) στις αιχμηρές γωνίες και τις ακμές του εξωτερικού ξύλου για να επιτευχθεί μια τέλεια επικάλυψη των ινών του ξύλου με το βερνίκι και έτσι να παραταθεί κατά πολύ η αντοχή.

### 2

## ΒΗΜΑ


### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Έτοιμοι για χρήση, μην αραιώνετε.
- Αναμείξτε καλά πριν τη χρήση.
- Εσωτερικά: εφαρμόστε δύο (2) πλούσιες στρώσεις πάντα προς την κατεύθυνση των ινών ξύλου.
- Εξωτερικά : εφαρμόστε τρεις (3)πλούσιες στρώσεις πάντα προς την κατεύθυνση των ινών ξύλου.
- Αφήστε να στεγνώσει 4 ώρες μεταξύ των στρώσεων. Μην υπερβαίνετε τις 48 ώρες μεταξύ 2 στρώσεων.
- Τρίψτε ελαφρά μεταξύ των στρώσεων (λεπτό γυαλόχαρτο 120-180) για να εξουδετερώσετε τις μικροατέλειες του ξύλου και να αποκτήσετε μια όμορφη όψη.
- Να λαμβάνετε μερικές προφυλάξεις τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή.



CONÇU &amp; FABRIQUÉ EN FRANCE


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ</b>	Ρητίνες πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών νερού
<b>ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)</b>	1,05 (± 0,05 αναλόγως την απόχρωση)
<b>ΣΥΣΤΑΣΗ</b>	Υγρό γαλακτώδες
<b>ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)</b>	Στην αφή : 2ώρες Μεταξύ στρώσεων: 4ώρες Πλήρως: 12ώρες
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ΟΨΗ</b>	Σατινέ, Γυαλιστερό και Ματ
<b>ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ</b>	 <p>Πληροφορίες για το επίπεδο των εκπομπών ΠΟΕ στο εσωτερικό αέρα, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας της εισπνοής, σε μια κλίμακα τάξη από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) σε C (υψηλές εκπομπές).</p>

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Εξωτερικά βεβαιωθείτε πρώτα ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 3 μέρες καλός καιρός πριν από την εφαρμογή και χωρίς κίνδυνο βροχής μέσα σε 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 2ης στρώσης.
- Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας [www.interkas.gr](http://www.interkas.gr) ή [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ



### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

