



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κορυφαίας ποιότητας 100% Ακρυλικό χρώμα εξαιρετικών αντοχών στις καιρικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας την διαπνοή της επιφάνειας και την διατήρηση αναλλοίωτων αποχρώσεων προσδίδοντας ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Αντιστέκεται στο ξεφλούδισμα, την αλκαλικότητα της επιφάνειας και τους ρύπους. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές επιφάνειες σοβά, μπετόν, τούβλα και ξύλα καταλλήλως προετοιμασμένες. Διακρίνεται για την εύκολη εφαρμογή (με ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει) το θαυμάσιο άπλωμα, την μεγάλη καλυπτικότητα, την απόδοση σε m². Ιδανικό για επιφάνειες κτιρίων κοντά στην θάλασσα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες	Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες και στην κιμωλίαση, δεν ξεθωριάζει και δεν λερώνει
Αντοχή στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες	Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τσιμέντου.
Αντοχή στη θερμοκρασία	Μαλακώνει άνω των 60ο C
Αντοχή στο νερό	Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία
Αντοχή στη τριβή	Καλή αντίσταση στη τριβή
Αντοχή στους διαλύτες	Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ τύπος Υ: Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. 40g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39g/l ΠΟΕ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Αντιστέκεται στα αλκάλια και τα καυσαέρια
- Ματ τελείωμα με εξαιρετικές αντοχές
- Αναπνέει και αντιστέκεται στο φουσκάλισμα
- Ευκολία χρήσης και γρήγορη επαναβαφή
- Δεν ξεθωριάζει



Αποχρώσεις:

Λευκό και περισσότερες από 2,200 αποχρώσεις μέσα από τα χρωματολόγια της Pittsburgh PPG VOICE OF COLOUR




Τοξικότητα:

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.



Διαβάθμιση γυαλάδας:

0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60°



Απόδοση

10-11 m²/L

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής

Στερεά κατ' όγκο

46%+/- 1%

Πάχος Υγρού Φιλμ

100 μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ

46 μικρά

Στέγνωμα στους 20°C

Σε 1 ώρα στεγνώνει

Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται

Σύστημα Ρητινών

Ακρυλική Ρητίνη

Αραίωση

5% με νερό

Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειάνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. Εφαρμόζετε 2 χέρια DR 1501 WONDER-SHIELD, Ακρυλικό Ματ Χρώμα, εφόσον οι επιφάνειες ασαρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες.

Νέο Μπετόν ή Σοβάς: Ασταρώνετε με DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλυτού ή DRP 514 Οικολογικό Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Νερού ή DRP 508 Ακρυλικό Αντι-Αλκαλικό Υπόστρωμα Νερού. Αραιώνετε σύμφωνα με τις οδηγίες.

Άβαφο Μπετόν, Σοβάς ή Τούβλα: Ασταρώνετε με 1 χέρι DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλυτού ή DRP 514 Οικολογικό Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Νερού. Αραιώνετε σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Ασταρώνετε με DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλυτού ή DRP 508 Ακρυλικό Αντι-Αλκαλικό Υπόστρωμα Νερού.

Καινούριο Ξύλο: DRP 510 Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων ή DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Περιέχει: 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1lt, 3lt, 10lt

Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλάγεται

Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5