



## Λάδι για Teak – Teak oil

Το **Λάδι για Teak- Teak oil Syntilor** αποτελεί πραγματική φροντίδα για τα εξωτερικά ξύλα, την ελιά, αλλά και τα εγχώρια ευρωπαϊκά ξύλα κ.τ.λ...Εμποτίζει τη επιφάνεια του ξύλου και την προστατεύει από τις κλιματικές επιθέσεις αποφεύγοντας το γκριζάρισμα. Οι επεξεργασμένες επιφάνειες δεν ξεφλουδίζουν και συντηρούνται εύκολα χάρη σε μια εύκολη ανάπλαση.

- Για όλα τα είδη ξύλου
- Για έπιπλα κήπου
- Χρήση Εξωτερική

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- **Νέο Εξωτικό ξύλο:** Απολιπάνετε με ένα πανί εμποτισμένο σε ασετόν.
- **Παλιό ακατέργαστο ξύλο, λεκιασμένο ή γκριζαρισμένο:** καθαρίστε χρησιμοποιώντας το καθαριστικό για γκριζαρισμένα ξύλα *Dégriseur Bois* της Syntilor.
- **Παλαιά φινιρίσματα (παλαιά λάδια, παλαιά χρώματα, βερνίκια ...):** τρίψτε με γυαλόχαρτο 40, 60 και στη συνέχεια 100 ή αφαιρέστε τα παλαιά υποστρώματα με το διαβρωτικό *Décapant* της Syntilor.
- Εφαρμόστε εάν είναι απαραίτητο, μία στρώση κατάλληλου κατά των ξυλοφάγων εντόμων προϊόντος επεξεργασίας ξύλου.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Ένα ελαφρύ τρίψιμο (γυαλόχαρτο 100), πριν την εφαρμογή, σε όλες τις επιφάνειες, θα ανοίξει τους πόρους και θα διευκολύνει τη διείσδυση.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Έτοιμοι για χρήση, μην αραιώνετε.
- Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην αραιώνετε.
- Εφαρμόστε μια πρώτη λεπτή στρώση **Λάδι για Teak- Teak oil Syntilor** με το πινέλο, και μετά σκουπίστε σχεδόν αμέσως με ένα σουπί *Mèche Coton* ή ένα καθαρό βαμβακερό πανάκι (ομοιόμορφη κυκλική κίνηση). Στέγνωμα: 4 ώρες περίπου.
- Για να αποκτήσετε ένα ωραίο φινιρίσμα, λειάνετε (ελαφρύ τρίψιμο, λεπτό γυαλόχαρτο) την πρώτη στρώση για να εξουδετερώσετε τις ανώμαλες επιφάνειες του ξύλου.
- Εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση, σκουπίζοντας ταυτόχρονα, για να πάρετε μια στιλβωμένη λεία φυσική επιφάνεια. Το ξύλο εμποτίζεται έτσι σε βάθος, χωρίς να μένει το προϊόν στην την επιφάνεια.
- Αφήστε να στεγνώσει καλά για 24 ώρες, προτού χρησιμοποιήσετε τα έπιπλα. Πάρτε μερικές στοιχειώδεις προφυλάξεις για μερικές ημέρες: αποφύγετε τα δυνατά κτυπήματα, μη βρέχετε. Η οριστική σκλήρυνση επιτυγχάνεται μετά από 4-6 ημέρες, σε φυσιολογικές συνθήκες.

3

ΒΗΜΑ

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μόλις η επιφάνεια του ξύλου αρχίζει να ξανοίγει φυσικά από τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία, καθαρίστε και εφαρμόστε το **Λάδι για Teak- Teak oil Syntilor** απευθείας στις ξανοιγμένες περιοχές.
- Σε περίπτωση καθυστερημένης συντήρησης, καθαρίστε πρώτα με το καθαριστικό για γκριζαρισμένα ξύλα *Dégriseur Bois* της Syntilor.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)</b>	0,88 (± 0,03)
<b>ΣΥΣΤΑΣΗ</b>	Υγρό ρευστό
<b>ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)</b>	Ανά στρώση : 6-8 ώρες Πλήρως: 24 ώρες
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>	15-20 m <sup>2</sup> ανά λίτρο ανά στρώση
<b>ΟΨΗ</b>	Ματ


## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Μην εφαρμόζεται εκ των προτέρων βαφές ξύλου ή βερνίκι εμποτισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 2-3 ημέρες καλός καιρός πριν από την εφαρμογή και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος βροχής μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 2ης στρώσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 °C ή πάνω από 25 °C εση: Σε κάθετες ξύλινες επιφάνειες μόνο. Σε περίπτωση Νότιας ή Δυτικής έκθεσης, εφαρμόστε σε 3 στρώσεις.

- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας [www.interkas.gr](http://www.interkas.gr) ή [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ



### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



White Spirit