



OXIRON Forja
Απευθείας στην σκουριά
Αντισκουριακό με έντονα ρινίσματα
μετάλλου



Κωδικός 12_077
Τ/Τ 020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετική αντισκουριακή προστασία και διακόσμηση για κάθε είδος μεταλλικής επιφάνειας στην οποία δίνει ένα φυσικό μεταλλικό αποτέλεσμα όψης σιδήρου.

- Εύκολη εφαρμογή.
- Δεν ραγίζει.
- Εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για κάθε επιφάνεια μεταλλικής κατασκευής όπως κάγκελα, πόρτες σκάλες φράκτες αλλά και οπού θέλουμε να προσδώσουμε την αίσθηση του φυσικού μετάλλου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα

Φυσική μεταλλική όψη

Απόχρωση

6 αποχρώσεις

Πυκνότητα

1.68-1.79 kg/L (ανάλογα με το χρώμα)

Καλυπτικότητα

8-12 τ.μ./λίτρο

Χρόνος στεγνώματος

Στους 23°C:

Στην αφή Επαναβαφή

3-4 ώρες 24 ώρες

Στερεά όγκου

78-81%

Σημείο ανάφλεξης

42°C

Θερμοκρασία εργασίας

15-30°C

Αντοχή σε:

Καιρικές συνθήκες: Άριστη (με το κατάλληλο αστάρι)

Πρόσκρουση: 75εκ. Καλή

Ξεθώριασμα: Άριστη

Κιτρίνισμα: ---

Θερμοκρασία: <150°C (ασυνεχώς).

Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων TITAN White spirit.

Πιστοποιήσεις Ανθεκτικό στη φωτιά: M-1.

Συσκευασίες 375ml, 750ml και 4L

Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/ΕΕ (d) (400/300) Μάχ. VOCs 300 g/l

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέθοδος εφαρμογής

Πινέλο Ρολό

Συνιστώμενο ελάχιστο πάχος

100 microns.

Ανακατέψτε προσεκτικά στο δοχείο πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, αραιώστε αν χρειαστεί, και εφαρμόστε απευθείας σε επιφάνειες χωρίς σκουριά και λιπαρές ουσίες, καθαρές, στεγνές και καταλλήλως ασταρωμένες.

Γυμνές επιφάνειες

Μέταλλο: 2 στρώσεις TITAN Minio de Plomo ή TITANLUX Minio Sintetico. Μόλις στεγνώσει ολοκληρώστε με 2 στρώσεις TITAN OXIRON Forja.

Γαλβανισμένες, αλουμινένιες επιφάνειες: Γυαλοχαρτάρετε και εφαρμόστε YATE Imprimacion Eroxí, TITAN Imprimacion Fosfatante ή TITAN Preparacion Multiuso.

Βαμμένες επιφάνειες: Σε γερές επιφάνειες, καθαρίστε, τρίψτε με γυαλόχαρτο και εφαρμόστε απευθείας TITAN OXIRON. Σε μη γερές επιφάνειες, αφαιρέστε τη προηγούμενη βαφή και εφαρμόστε όπως σε γυμνές επιφάνειες.

Αποθήκευση: Σε σφραγισμένα δοχεία, η σταθερότητα είναι ίδια όπως στα συμβατά χρώματα (2-4 χρόνια) ανάλογα τις συνθήκες δωματίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση διαλύτη. Εύφλεκτο. Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς, εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε αφρό κατά του οινοπνεύματος, ξηρά χημική σκόνη, ανυδρίτη άνθρακα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Περιλαμβάνει αιθυλομεθυλοκετοξίμ, κοβάλτιο δις-(2-αιθυλοεξανοϊκός). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425