

# CHAMELEON

## Αστάρι και χρώμα νερού πολλαπλών Επιφανειών/ και Χρώμα απομόνωσης Λεκέδων



### ΧΡΗΣΕΙΣ

- Πολλαπλών επιφανειών συνδετική γέφυρα-αστάρι και τελικό χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες (σίδηρος, ψευδάργυρος, γαλβανισμένο σίδηρο, αλουμίνιο, μολυβδο, ορείχαλκο, χαλκό ... ), πλαστικά, άκαμπτο PVC, πολυεστέρα, fiberglass πολυεστέρα, μεθακρυλικό, μελαμίνη, Πολυουρεθάνη, κεραμικά , πλακάκια, μωσαϊκό, γυαλί , κλπ.
- Ασταρώνει και απομονώνει τους πόρους και ρόζους σε ξύλο και έτοιμη ξυλεία.
- Άριστο υπόστρωμα για πορώδη τοιχοποιία όπως : γύψινα, τσιμέντο, γυφθοσανίδες, μπετόν , κλπ.
- Καλύπτει λεκέδες από γράσο, κάπνα, μελάνι, υγρούς λεκέδες, νικοτίνη, καφέ κ.λπ.
- Ιδανικό υπόστρωμα για την προετοιμασία για βαφή οποιοδήποτε είδος υποστρώματος

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σχεδόν σε κάθε υπόστρωμα.
- Εμπереύει αναστολέα σκουριάς ( DIN 53.167 : δεν παρουσιάστηκε σχηματισμός σκουριάς σε μεταλλικές επιφάνειες μετά από 150 ώρες έκθεσή τους σε επιθετικό αλατούχο διάλυμα).
- Αντοχή στη θερμότητα : 100 ο C. Δεν κιτρινίζει
- Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε χρώμα με βάσεως νερού ή διαλύτη ( συνθετικά σμάλτα , Πολυουρεθάνης ,εποξειδικά ... ) , με εξαίρεση τα προϊόντα νιτροκυτταρίνης.
- Δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά , απαλλαγμένη από μόλυβδο και χρωμικά. Μη εύφλεκτο



### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εφαρμόστε σε καθαρά, στεγνά και υγιή υποστρώματα . Αφαιρέστε τυχόν σαθρά σημεία και όλα τα ίχνη σκουριάς , άλατα, γράσο ή κερί.

Για αποτελεσματική κάλυψη των υπαρχόντων λεκέδων στο υπόστρωμα, εφαρμόστε δύο στρώσεις επιτρέποντας να στεγνώσουν τουλάχιστον 6 ώρες μεταξύ των δύο στρώσεων.

Ανακατέψτε για να ομογενοποιηθεί το περιεχόμενο πριν από τη χρήση . Εφαρμόστε κατά προτίμηση δύο στρώσεις ( 50-80 microns ξηρού στρώματος ) **CHAMELEON**.

- **Μεταλλικές επιφάνειες** : Ένας σχολαστικός καθαρισμός και προ - επεξεργασία της μεταλλικής επιφάνειας είναι απαραίτητα για το μέγιστο αποτέλεσμα του CHAMELEON ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία . Αφαιρέστε τη σκουριά και καθαρίστε με Minoxil (δείτε την ετικέτα για λεπτομέρειες ) . **Σίδηρο και Χάλυβα** : Εάν είναι απαραίτητο τρίψτε ή χρησιμοποιήστε αμμοβολή για να αφαιρέσετε τη σκουριά. Εφαρμόστε 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού) και 24/48 ώρες μετά την εφαρμογή του CHAMELEON , μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε χρώμα όταν απαιτείται περαιτέρω αντιδιαβρωτική προστασία.

**Ψευδάργυρος και Γαλβανισμένο σίδηρο:** Τρίψτε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο. Εξ αιτίας της ποικιλίας των γαλβανισμένο μετάλλων , μια προηγούμενη δοκιμή πρόσφυσης συνιστάται πριν από την εφαρμογή CHAMELEON. Εφαρμόστε 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού).

- **Αλουμίνιο , χαλκός και ορειχάλκος :** Τρίψτε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο. Εφαρμόστε 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού).
- **PVC, πολυεστέρας, σκληρά πλαστικά, πλακάκια, γυαλί:** Καθαρίστε με απορρυπαντικό που περιέχει αμμωνία, διαβάζοντας τις οδηγίες και στη συνέχεια τρίψτε ελαφρώς. Εφαρμόστε 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού).
- **Νέα ξυλεία , ξύλο, MDF, φορμάκια, μελαμίνη, νοβοπάν κτλ.:** Εφαρμόστε προηγουμένως ένα συντηρητικό ξύλου για ξυλοφάγα έντομα (προληπτικά ή κατασταλτικά). Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού).
- **Στις παλιές βαμμένες επιφάνειες:** Αφαιρέστε τυχόν χαλαρά και σαθρά σημεία, στοκάρτε την επιφάνεια με έναν ενδεδειγμένο στόκο της σειράς Aguaplast. Τρίψτε ελαφρώς και ξεσκονίστε καλά. Σχετικά με συνθετικά σμάλτα αφαιρέσετε τυχόν λιπαρά στοιχεία με απορρυπαντικό, αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει, τρίψτε ελαφρά, καθαρίστε καλά την σκόνη και στην εφαρμοστεί 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού).

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε το CHAMELEON ως αστάρι προετοιμασίας άλλων υλικών επικάλυψης, αυτά πρέπει να εφαρμόζονται μέσα σε 7 ημέρες. Μεγαλύτερος χρόνος αναμονής απαιτεί ελαφρή τρίψιμο στην επιφάνεια για να προαχθεί η πρόσφυση των τελικών επιστρώσεων.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Συνδετικά	Συνδυασμός συνθετικών ρητινών
Αραίωση	Νερό
Πυκνότητα	1.35 ± 0.05 g/cc
Όψη	Υγρό
Χρώμα	Λευκό και Διάφανη βάση
Φινίρισμα	Ημι-ματ
Προσκολληση	Πλήρης μηχανική ικανότητα σε μη πορώδη επιφάνειες: 7 ημέρες
Αναστολής σκουριάς σύμφωνα με DIN 53167	Δεν παρουσιάστηκε σχηματισμός σκουριάς σε μεταλλικές επιφάνειες μετά από 150 ώρες έκθεσή τους σε επιθετικό αλατούχο διάλυμα
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία Εφαρμογής	5 – 35° C
Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο – Ρολό – Πιστόλι βαφής
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό αμέσως μετά την χρήση
Αραίωση	Πινέλο/Ρολό: έως 5% με νερό – Πιστόλι βαφής: 10-20% νερό
Απόδοση	Πινέλο ή ρολό : 10 - 12 m <sup>2</sup> /L . Με πιστόλι βαφής : 6-8 m <sup>2</sup> /L
Χρόνος στεγνού	Στεγνό στην αφή : 30 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής
Επιαναβαφή	Μετά από 4-6 ώρες με Βαφές με βάση το νερό, Μετά από 24 ώρες για βαφές Συνθετικού σμάλτου Μετά από 48 ώρες για βαφές Πολυουρεθάνης και Εποξειδικά

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

0,75L και 2L

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, φυλάσσονται μακριά από τον παγετό, το ηλιακό φως και τις ακραίες θερμοκρασίες: για 36 μήνες. Διαβάστε την ετικέτα και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για την διάθεση και περαιτέρω πληροφορίες

### Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για αντικατάσταση δύναται να προκύψει από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα.

**Beissier, S.A.U.**  
Txirrita Maleo N° 14, E-20100 Renteria.  
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es) [www.beissier.com](http://www.beissier.com)