

VIVELATEX®

Ακρυλικό Βελτιωτικό Κονιαμάτων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερομηνία Έκδοσης :
13/11/2019

Αριθμός Έκδοσης 3η



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το VIVELATEX είναι ακρυλικό βελτιωτικό κονιαμάτων, το οποίο ενισχύει σημαντικά τις ιδιότητες σε τσιμεντοειδή κονιάματα. Αυξάνει την πρόσφυση σε κάθε μορφής υπόστρωμα. Βελτιώνει την ελαστικότητα και τη στεγανότητα, αποτρέποντας τις τριχοειδείς ρωγμές και τα σκασίματα σε τσιμεντοκονίες και επιχρίσματα. Βελτιώνει επίσης τη συγκράτηση νερού και την εργασιμότητα και περιορίζει τη συρρίκνωση κατά την πήξη του τσιμέντου. Είναι ιδανικό πρόσμεικτο για επιχρίσματα και σοβάδες τοιχοποίιας, τσιμεντοκονίες δαπέδων, κονιάματα εξομάλυνσης και επισκευαστικά και ως ενισχυτικό σε κόλλες πλακιδών. Επίσης ως αστάρι σε χρώματα και στεγανωτικά ταρατσών και κυρίως σε στεγάνωση θεμελίων οικοδομών.

Ενισχύει την πρόσφυση & τη στεγάνωση

Για όλα τα τσιμεντοειδή κονιάματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και ελεύθερες από ελαπτωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Διαβρέχετε τα τσιμεντοειδή υποστρώματα μέχρι κορεσμού.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/η
Συνδετικά αστάρια: 30 g/l (2010).

Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5 g/l ΠΟΕ.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
801 11 55600
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8:00 ΜΕ 16:00



www.vivechrom.gr

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984



VIVELATEX®

Ακρυλικό Βελτιωτικό Κονιαμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναλογίες προσθήκης VIVELATEX:
- ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ της Vivechrom: 10% κ.β. VIVELATEX και 30% κ.β. νερό.
- Σοβάδες: Σε χοντρό/πεταχτό 2-5% κ.β. επί του τσιμένου. Σε ψιλό σοβά φινιρίσματος 5-10% κ.β.
- Τσιμεντοκονίες: Έως 20% επί του τσιμέντου.
- Ως αστάρι: Αραιώστε με νερό για οριζόντιες επιφάνειες: 100%-200% και κάθετες: 200%-300%.
- Ανακατέψτε πρώτα το VIVELATEX με το νερό και στη συνέχεια προσθέστε τα στερεά, όπως τσιμέντα, άμμος κλπ.
- Αναδεύστε μέχρι τη δημιουργία ομογενοποιημένου μείγματος, κατά προτίμηση με μηχανικό αναδευτήρα.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
- Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη(3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**



www.vivechrom.gr