



EASY COLOR GOLD & SILVER

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΟΝΟΜΑ
ΤΥΠΟΣ
ΧΡΗΣΗ**

E.C.GOLD & SILVER

Μεταλλική βαφή χρυσού και ασημί

Χρησιμοποιείται για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε: ξύλο και παράγωγα ξύλου, γύψο και γυψοσανίδα, μεταλλικές επιφάνειες, μη μεταλλικά μέταλλα (κατάλληλα προετοιμασμένα). Προετοιμάστε τα γυμνά σημεία με το κατάλληλο αστάρι και στην συνέχεια εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις του E.C Gold ή Silver.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: Gold
Silver

1,210 ± 0,05 Kg / lt στους 20 ° C
0,980 ± 0,05 Kg / lt στους 20 ° C

απόδοση:

16-20 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη

Στερεά

**Gold
Silver**

Ημι-γυαλιστερή Χρυσή (μια απόχρωση) και Ασημί
Κατόγκο: 22,6% ± 2 Κατά βάρος: 44,3% ± 2
Κατόγκο: 18,8% ± 2 Κατά βάρος: 28,9% ± 2

Πάχος στεγνού

Διατήρηση:

Σύνθεση:

10μ κατά μέσω όρο

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

100% Ακρυλικές ρητίνες, αρωματικοί υδρογονάνθρακες και σκόνη bronze και αλουμίνιου LT. 0,125L – 0,25L – 0,5L

ΣΤΕΓΝΟ

Συσκευασία:

επιφανειακά:

επαναβαφή:

σε βάθος:

Αραίωση:

10'-30' στους 23°C

12 ώρες στους 23°C

18 ώρες στους 23°C

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Με πινέλο ή κοντότριχο ρολό μοχέρ: χωρίς αραίωση
Με πιστόλι: από 5 έως 20% με δυαλιπτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εργαλεία εφαρμογής:

Στρώσεις:

με πινέλο ή κοντότριχο ρολό μοχέρ, πιστόλι βαφής
μία (1) ή δύο (2) στρώσεις

Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Εφαρμόστε ένα αστάρι προετοιμασίας στα γυμνά μεταλλικά σημεία και στην συνέχεια εφαρμόστε τα E.C Gold ή Silver. Για την αποφυγή οξειδωσης εφαρμόστε μια στρώση του βερνικιού προστασίας E.C Acrylic Varnish.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 10 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.