

ULTRATRIM

Ριπολίνη για Ξύλο και Μέταλλα Σατινέ CS 577



Αλκυδική ριπολίνη σατινέ υψηλής ποιότητας, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Συνιστάται για χρήση σε ασταρωμένες, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Συνδυάζει σατινέ γυαλάδα με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και διατηρεί τη στιλπνότητα και το χρώμα για αρκετά χρόνια. Πλένεται εύκολα. Δεν περιέχει μόλυβδο.


Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Επιδεικνύει μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Δεν έχει δυσάρεστη οσμή κατά την εφαρμογή
- Απλώνεται εύκολα (χωρίς να κάνει κοιλιά)
- Είναι εύκολη στη χρήση και έχει μεγάλη καλυπτικότητα
- Διατηρεί τη γυαλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Ιδανική για κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους

Αποχρώσεις : Λευκό, μαύρο και 1.694 αποχρώσεις

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: 25-30 υπό γωνία παρατήρησης 60°.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Καλή αντίσταση σε καιρικές συνθήκες

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει έως τους 120° C. Η συνεχής έκθεση σε θερμότητα θα προκαλέσει πρώιμο κίτρινισμα και θα επηρεάσει τη συνοχή του υλικού

Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται στο νερό και την υγρασία. Καθαρίζεται

Αντοχή στην τριβή

Άριστη αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε αλιφατικούς διαλύτες και οινόπνευμα. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/δ τύπος Δ: Χρώματα εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 299g/L ΠΟΕ κάτω από τις σχετικές οριακές τιμές της ΕΕ: 300g/L (2010)

Απόδοση 15 –16 m ² /L	Στερεά κατ' όγκο 42%	Πάχος Υγρού Φιλμ 72 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 30 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C Σε 3 ώρες στεγνώνει Σε 16 ώρες επαναβάφεται	Ελαστικότητα 3mm mandrel	Αραίωση 5% White spirits	Εφαρμογή με Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρμόζετε 2 χέρια CS 577 Ultratrim Αλκυδική Ριπολίνη Σατινέ για Ξύλο και Μέταλλο, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Καινούργιο Ξύλο: Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με CS 570 THE PERFECT PRIMER Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε γενικά με το ίδιο υλικό.

Νέες Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι CS 192 Wall Plus Eco Primer Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού ή CS 570 THE PERFECT PRIMER Αλκυδικό Υπόστρωμα.

Μέταλλα: Αφαιρέστε σκουριά και ξεφλουδίσματα πριν ασταρώσετε με CS 568 THE PERFECT PRIMER Αλκυδικό Αντισκουριακό Υπόστρωμα.

Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες: Ασταρώνετε ένα χέρι CS 570 THE PERFECT PRIMER Αλκυδικό Υπόστρωμα.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με white spirits. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή όταν υπάρχει υψηλή υγρασία.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει: Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονομένη. • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • Περιέχει: cobalt bis(2-ethylhexanoate) & 2-Butanone oxime, 2-benzofuran-1,3-dione. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ : Χρησιμοποιήστε διοξειδίο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, πρόσωπο • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. • Να διατηρείται δροσερό • Μακριά από τα παιδιά. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0.75 λίτρου, 2,5 λίτρα, 3 λίτρα

Σημείο Ανάφλεξης:

44° C (Abel)

Αποθήκευση:

ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.

