

**AGUAPLAST®****FIBRA****Ενισχυμένο ελαστικό μίγμα με ίνες υάλου**

- Υψηλή ελαστικότητα, συνοχή και ευκαμψία
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου, δεν ρηγματώνει
- Ανθεκτικό στο νερό και την γήρανση

**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Άριστη πρόσφυση σε όλα τα απορροφητικά υποστρώματα: μπετόν,τσιμέντο, γυψοσανίδες, ξύλο, παλαιές στρώσεις πλαστικού πολυστερίνη ...
- Αποκαθιστά την γεφύρωση ρωγμών χωρίς την χρήση άλλων ελαστικών ταινιών ή υφάσματος.
- Υψηλή συνοχή, ελαστικότητα και ευελιξία.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων, δεν ραγίζει.
- Ανθεκτικό σε νερό.
- Αντοχή σε γήρανση.

**ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Αντικαθιστά τις ελαστικές ταινίες και ύφασμα γεφύρωσης ρωγμών: γεμίζει, σφραγίζει και συναρμολογεί όλους τους τύπους ρωγμών στα εξωτερικά και τά εσωτερικά απορροφητικά υποστρώματα:

- Κοντά σε παράθυρα ή ρωγμές κουφώματος και σχισμές.
- Ρωγμές και σχισμές που προκαλούνται από την δυναμική των κατασκευών.

Αποκαθιστά Τριχοειδή παλαιών Σοβάδων. Ενίσχυση νέων σοβάδων που πιθανό να έχουν δημιουργεί σχισμές η τριχοειδή λόγω της κυκλοφορίας και ή των εντάσεων που προκαλούνται από οδικά μηχανήματα, κλπ.

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ****1. Υπόστρωμα**

Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες από λίπος κερι. Ασταρώστε ασταθή ή αδύναμα υποστρώματα. Απομονώστε και προστατέψτε τυχόν μεταλλικά μέρη με αντισκωριακά αστάρι. Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε διαρκή υγρασία.

**2. Εφαρμογή**

Γρατσουινές και τριχοειδή ανοίγματα: Εφαρμογή μίας λεπτής στρώση με μυστρί ή στοκαδόρο. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε ελαφρώς πριν από την εφαρμογή του τελικού χρώματος.

Μεγάλες ρωγμές έως 3mm: Διευρύνετε τις ρωγμές με την χρήση στοκαδόρου ή άλλου αιχμηρού εργαλείου και ασταρώστε. Εφαρμόστε ένα στρώμα του FIBRA που δεν υπερβαίνει τα 3 cm από κάθε πλευρά της

ρωγ σχισμής, σε αλληπάλληλα στρώματα κάθετα προς να την επιφάνεια ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά ήων προϊόντος και η δημιουργία φυσαλίδων αέρα φυ Θα πρέπει να παραμείνει ένα παχύ στρώμα 2-3 χιλιοστών. Στη συνέχεια τρίψτε και εφαρμόστε το επι επιθυμητό φινίρισμα.

Σοβ **Σοβαρές ζημιές:** Γεμίστε πρώτα τις μεγάλες ρωγμές με κάποιο άλλο ενδεδειγμένο από τα προϊόντα AGUAPLAST.

**3. Εργαλεία**

Μυστρί ή σπάτουλα-στοκαδόρος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

**4. Αποθήκευση**

Εάν αποθηκεύονται κατάλληλα, στο δοχείο τους, κλει κλειστά, μακριά από από παγετό και υγρασία, διατηρούνται τουλάχιστον για 12 μήνες.

### Προϊόν

Συσκευασία	Σωληνάριο 200ml Πλαστικό δοχείο 750ml -4Kg
Σύσταση	Πάστα έτοιμη προς χρήση
Χρώμα	Διάφανο. Μπορεί να χρωματιστεί με UNIVERSAL χρωστικά (έως 4%)
Αποθήκευση	Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά. Αποθηκεύση στο δοχείο του, κλειστό, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κλάση	AFNOR NFT 36 005 οικογένεια IV Κλάση 4b: Εξωτερικής χρήσης γεμιστικός στόκος νερού
Σύνθεση	Ακρυλικά συμπολυμερή
Διάλυση	Νερό
Πυκνότητα	περίπου 1,2gr/cm <sup>3</sup>
Ανθεκτικότητα	Σύμφωνα με AFNOR 30 608

### Εφαρμογή

Θερμοκρασία	Από 5 έως 30°C
Απόδοση	±1,2Kg X m <sup>2</sup> X mm στρώσης
Χρόνος χρήσης	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνού	2-24 ώρες ανάλογα τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
Μέγιστο πάχος στρώματος	3mm
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό

### Διάθεση

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα Ασφαλείας του προϊόντος.

**Κωδ. 1383: 200 ml**

**Κωδ. 2461: 750 ml**



### Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για

αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. M-100

# Beissier

BEISSIER, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249

e-mail: beissier@beissier.es

